

English **CreatorStar**

Coated Paper 2 Sides Gloss

Property		Units	Tolerance	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Substance	ISO 536	gsm	± 4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Thickness	ISO 534	µm	± 7%	67	74	85	92	96	100	110	120	140	163	190	206	230	293
Whiteness CIE																	
D65 /10° (Outdoor)	ISO 11475	Index	-3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Indoor)	ISO 11476	Index	-3	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Opacity	ISO 2471	%	-2	88	91	92,5	93,5	94	94,5	96	97	97,5	98	98,5	98,5	99	99,5
Paper Gloss	TAPPI T-480	%	± 5	75	75	76	77	77	77	77	78	78	78	78	78	78	78
Relative Humidity	TAPPI T-502	%	± 10	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44

- Last updated: **06/04/2006**
- Values are subject to change without notice.

Castellano **CreatorStar**

Estucado 2 Caras Brillante

Propiedad		Unidades	Tolerancia	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Gramaje	ISO 536	g/m²	± 4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Calibre	ISO 534	µm	± 7%	67	74	85	92	96	100	110	120	140	163	190	206	230	293
Blancura CIE																	
D65 /10° (Exterior)	ISO 11475	Indice	-3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Interior)	ISO 11476	Indice	-3	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Opacidad	ISO 2471	%	-2	88	91	92,5	93,5	94	94,5	96	97	97,5	98	98,5	98,5	99	99,5
Brillo de papel	TAPPI T-480	%	± 5	75	75	76	77	77	77	77	78	78	78	78	78	78	78
Humedad relativa	TAPPI T-502	%	± 10	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44

- Última actualización: **06/04/2006**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français **CreatorStar**

Couché 2 Faces Brillant

Propriété		Unités	Tolérance	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Grammage	ISO 536	g/m²	± 4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Épaisseur	ISO 534	µm	± 7%	67	74	85	92	96	100	110	120	140	163	190	206	230	293
Blancheur CIE																	
D65 /10° (Extérieur)	ISO 11475	Indice	-3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Intérieur)	ISO 11476	Indice	-3	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Opacité	ISO 2471	%	-2	88	91	92,5	93,5	94	94,5	96	97	97,5	98	98,5	98,5	99	99,5
Brillance du papier	TAPPI T-480	%	± 5	75	75	76	77	77	77	77	78	78	78	78	78	78	78
Humidité relative	TAPPI T-502	%	± 10	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44

- Dernière actualisation: **06/04/2006**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português **CreatorStar**

Couché 2 Faces Brilhante

Propriedade		Unidade	Tolerância	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Gramagem	ISO 536	gsm	± 4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Calibre	ISO 534	µm	± 7%	67	74	85	92	96	100	110	120	140	163	190	206	230	293
Brancura CIE																	
D65 /10° (Outdoor)	ISO 11475	Indice	-3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Indoor)	ISO 11476	Indice	-3	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Opacidade	ISO 2471	%	-2	88	91	92,5	93,5	94	94,5	96	97	97,5	98	98,5	98,5	99	99,5
Brilho do papel	TAPPI T-480	%	± 5	75	75	76	77	77	77	77	78	78	78	78	78	78	78
Humidade relativa	TAPPI T-502	%	± 10	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44

- Última actualização: **06/04/2006**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.